



POR JUAREZ PEREIRA
 ASSESSOR TÉCNICO DA ASSOCIAÇÃO
 BRASILEIRA DO PAPELÃO ONDULADO (ABPO).
 ✉: ABPO@ABPO.ORG.BR

TESTLINER

O termo *testliner* aparece em nosso glossário nas definições de Capa-1, Capa-2 e Capa-3. A referência *testliner* consta, também, de algumas especificações de usuários, em geral de firmas não nacionais. Junto às definições do glossário aparecem as indicações *testliner-1* (para Capa-1), *testliner-2* (para Capa-2) e *testliner-3* (para Capa-3). Assim, caracterizamos certa graduação para o que chamam "lá fora" de *testliner*.

Em caso de perguntas recebidas sobre o termo *testliner*, sugerimos a consulta de nosso glossário, que transcrevemos aqui, como forma de informar os leitores interessados no assunto:

Capa 1 (test liner 1) – Papel capa tendo fibras recicladas provenientes de aparas de papelão ondulado na base e fibras virgens na cobertura;

Capa 2 (test liner 2) – Papel capa tendo fibras recicladas provenientes de aparas de diferentes origens na base e fibras provenientes de aparas de papelão ondulado selecionadas na cobertura;

Capa 3 (test liner 3) – Papel capa fabricado com 100% de aparas de diferentes origens.

Na publicação *Production and Converting of Corrugated Board*, da Finnish Corrugated Board Association, encontramos algumas referên-

cias sobre o termo, ou melhor, sobre o material. É interessante saber que há (e isso deve ser entendido como referência europeia) uma especificação de resistência para o *testliner*. O quadro a seguir traz essa indicação e, para fins comparativos, também as relativas ao *kraftliner*:

Papel tipo	SCT – index Kn ² m/kg		Elasticidade – index Knm/g		Mullen – index kPa.m ² /g
	CD	MD	CD	MD	
Kraft	18-20	8-11	3,2-3,5		3,8 – 4,6
Kraft branco	19-22	9-10	3,6-4,0		4,6 – 5,3
Testliner	14-21	6-9	2,2-3,4		2,2 – 2,8

Obs.: index = resultado do teste dividido pela gramatura.

Não há uma indicação para o Ring Crush Test (RCT), referência que já vem sendo substituída pelo Short (Span) Compression Test (SCT).

Não temos referência quanto à resistência de nosso *testliner*; acreditamos que só alcançaríamos tais valores na qualidade que definimos no glossário como Capa-1. Os fabricantes podem verificar e tirar suas próprias conclusões. ■

NOSSOS NÚMEROS, NOSSA EXPERIÊNCIA, NOSSA MISSÃO



AGENTE DE VENDAS
 DO BRASIL
 LUCIANO RICCIARDI

CELULAR: + 55 (19) 9 8111 90 44
 FONE : + 55 (19) 3256 06 97
 INOXBF@YAHOO.COM.BR

INOX BF
 MECCANICA INDUSTRIALE 

NÓS SOMOS ESPECIALISTAS EM REJEITOS

VIA VICINALE DELLE PIANACCE, 8 55012 CAMIGLIANO - LUCCA - ITALY TEL +39 0583 920342 FAX +39 0583 920335 INFO@INOXBF.IT WWW.INOXBF.IT